

TCH Cut-H



Тип	Склад	Діаметр	Допустиме відхилення	Межа міцності на розрив
Жорстка	60% мідь/40% цинк	0.10мм-0.33мм	+0/-0.002мм	>980Н/мм ²

Тип	Склад	Діаметр	Допустиме відхилення	Межа міцності на розрив
М'яка	60% мідь/40% цинк	0.10мм-0.33мм	+0/-0.002мм	450-600 Н/мм ²

TCH Cut - H складається з латуні з високим вмістом цинку (CuZn 40). Вона ріже швидше, ніж стандартний латунний дріт, і підходить для високоякісного різання з високою точністю. Вона відмінно для будь-якого дротяного верстата з функцією автозаправки та забезпечує стабільне різання заготовок.

